

**КАРБАМИДФОРМАЛДЕХИДНА СМОЛА-
КФС Е1**

Брой на ревизиите: 7
Дата на последната ревизия:
11.01.2016
Неохим АД код: 19 - 01

Обща информация:

Външен вид: еднородна суспензия с млечно бял цвят без странични примеси
Употреба: производство на лепила за дървообработващата и мебелната промишлености

Спецификация:

Показатели	Типични стойности	Гранични стойности
Съдържание на сухо вещество при 120 ⁰ С, %	65.5	66.0 ± 1.0
Съдържание на свободен формалдехид, %	0.13	макс. 0.13
Вискозитет в момента на приготвянето, при 20 ⁰ С, mPa.s	470 до 600	350 до 800
pH на 50 % воден разтвор на смола, при 20 ⁰ С	7.6	7.5 – 8.5
Време на желиране при температура 100 ⁰ С, s	50 до 58	от 45 до 65
Смесване на смолата с вода в съотношение 1:2 при 20 ⁰ С±1 ⁰ С	пълно	пълно
Плътност на смолата при 20 ⁰ С, в g/cm ³	1.280	1.270-1.300

Опаковка:

ж.п. цистерни, автоцистерни и опаковка на клиента

Дата на издаване: 17.10.2003

Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствен и изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.

Продажи - за страната
e-mail: salesbg@neochim.bg
Тел: 0391/ 65 266
Факс: 0391/ 65 266