

**КАРБАМИДФОРМАЛДЕХИДНА СМОЛА-  
КФС 1**

Брой на ревизиите: 8  
Дата на последната ревизия:  
11.01.2016  
Неохим АД код: 19 - 04

**Обща информация:**

**Външен вид:** еднородна суспензия с млечно бял цвят без странични примеси  
**Употреба:** производство на лепила за дървообработващата и мебелната промишлености

**Спецификация:**

Показатели	Типични стойности	Гранични стойности
Съдържание на сухо вещество при 120 <sup>0</sup> С, %	70.0	71.0 ± 3.0
Съдържание на свободен формалдехид, %	0.8	от 0.4 до 1.0
Вискозитет в момента на приготвянето, при 20 <sup>0</sup> С, mPa.s	2500 - 3000	2000 - 4000
pH на 50 % воден разтвор на смола, при 20 <sup>0</sup> С	8.0	7.5 – 8.5
Време на желиране при температура 20 <sup>0</sup> С±1 <sup>0</sup> С, h	1.3	от 1 до 3
Смесване на смолата с вода в съотношение 1:2 при 20 <sup>0</sup> С	пълно	пълно
Плътност на смолата при 20 <sup>0</sup> С, в g/cm <sup>3</sup>	1.300	1.290-1.310

**Опаковка:**

ж.п. цистерни, автоцистерни и опаковка на клиента

Дата на издаване: 07.05.1992

Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствен и изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.