

**ПОЛИАМИД АЛКАЛЕН - ПАА**  
ТИП 1

Брой на ревизиите: 6  
Дата на последната ревизия: 07.01.2015  
Неохим АД код: 31 - 01

**Техническа информация:**

**Външен вид:** блокови заготовки

**Употреба:** като конструкционен и антифрикционен материал за изработка на изделия чрез механична обработка, като зъбни колела, лагерни втулки, лагерни черупки и др.

**Физикохимична спецификация:**

Показатели	Типични стойности	Гранични стойности	Метод за анализ
Плътност при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	1.10 x 10 <sup>3</sup>	мин. 1.10x 10 <sup>3</sup>	350.31
Твърдост по Бринел, МРа	120	мин. 110	351.31
Топлоустойчивост по Мартенс, °С	68	мин. 65	352.31

**Типове блокови заготовки:**

∅, мм	30	35	45	60	75	95	115	145	165	175	220	300
h, мм	450	450	450	750	750	750	600	600	200	200	200	200

a, мм	440	110	110
b, мм	430	110	800
h, мм	95	800	800

При желание от страна на клиента, могат да бъдат изработени заготовки с други форми и размери.

Дата на издаване: 07.05.1992

Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.

Продажби - за страната  
e-mail: salesbg@neochim.bg  
Тел: 0391/ 64 683  
Факс: 0391/ 64 683